



YOUR PARTNER FOR THE BEST QUALITY

TEST REPORT

우 618-814 부산광역시 강서구 명지오션시티9로 5 (명지동)

TEL (051)464-0771

FAX (051)462-2115

성적서번호 : TAP-000383

대 표 자 : 홍동국, 김형규, 김태형, 김길출

업 체 명 : 한국주철관공업(주)

주 소 : 부산광역시 사하구 을숙도대로 525 (신평동)

접 수 일 자 : 2014년 01월 06일

시험완료일자 : 2014년 01월 17일

시 료 명 : 금속시험편(덕타일 주철 이형관)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
인장강도	N/mm ²	-	503	KS B 0802 : 2003(4호시험편)
연신율	%	-	16	KS B 0802 : 2003(4호시험편)
경도	-	-	181 HBW 10/3000	KS B 0805 : 2000
흑연 구상화율	%	-	86	KS D 4302 : 2011

** 첨부자료 : 총 2장

용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

Ku Myungsub

작성자 : 구명섭
Tel : 052-220-3172

Park Kyun

기술책임자 : 박균
E-mail : pk37@ktr.or.kr

2014년 01월 17일



한국화학융합시험연구원장



Page : 1 of 1

전자문서본(Electronic Copy)