



TEST REPORT

우 618-814 부산광역시 강서구 명지오션시티9로 5 (명지동)

TEL (051)464-0771

FAX (051)462-2115

성적서번호 : TAP-002870

접 수 일 자 : 2014년 01월 21일

대 표 자 : 홍동국, 김형규, 김태형, 김길출

시험완료일자 : 2014년 01월 29일

업 체 명 : 한국주철관공업(주)

주 소 : 부산광역시 사하구 을숙도대로 525 (신평동)

시 료 명 : 에폭시분체 고분자소재를 용융 코팅한 덕타일 주철관 및 이형관

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
도막의 비중	-	-	1.6	KS D 4317 : 2010
도막의 밀착성	-	-	100/100	KS D 4317 : 2010
도막의 내충격성	-	-	이상없음	KS D 4317 : 2010
도막의 가요성	-	-	이상없음	KS D 4317 : 2010
도막의 굽힘 저항성	-	-	이상없음	KS D 4317 : 2010
도막의 내온도 반복성	-	-	이상없음	KS D 4317 : 2010

※ 도장시험편 : 의뢰자 제공

용 도 : 품질관리용

- 비 고 :
1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

Lee Hunjae

작성자 : 이헌재
Tel : 052-220-3185

Jung Bongkue

기술책임자 : 정봉규
E-mail : kue@ktr.or.kr

2014년 01월 29일



한국화학융합시험연구원장

